

ANTIRUST TERAMI SC-W

不含钡类添加剂

水置换强化型·清洗兼中间防锈油

ANTIRUST TERAMI SC-W 是根据多年研究经验开发出来的采用不含钡类添加剂的水置换强化型、清洗兼中间防锈油。不但可以把前一道工序的残留油及残留异物清洗干净，而且还可以很好的把前一道工序上使用的水性切削液、清洗液等残留下的水分除去。

多数的防锈油含有钡类添加剂，特定的钡类化合物对人的健康有损害，据此，欧美等一部分国家地区对钡及钡化合物的限制在逐渐强化、出口型企业也主动的开始使用不含钡类添加剂的防锈油。ANTIRUST TERAMI SC-W 与以往的含钡类添加剂防锈油相比较，具有同等的防锈性能，在出口零件等的清洗及中间防锈方面可以放心使用。

●特点

1. 优异的水置换性能

前一道加工工序上使用了水性切削液、清洗液的情况下，使用ANTIRUST TERAMI SC-W 可以很好地清除残留在零部件上的水分，此类零部件的防锈作业，使用浸渍方法效果最好，涂刷、喷涂方法的效果较差。

2. 优异的防锈性能

使用了严格筛选的矿物油和防锈添加剂精心调配，具有优异的防锈性能。

3. 闪点高

虽然是溶剂稀释型，但闪点高达84℃。

4. 优异的脱脂性

使用有机溶剂和碱性清洗液即可轻易清除油膜。

5. 优异的作业性

由于配方没有使用石蜡等造膜剂的成分，所以最适合于精密零部件的异物清洗，并且过滤性非常好。

6. 环保性

不使用含钡类添加剂，有利于环境保护。

●用途

各种机械零件及精密机械零件等。

●使用方法

浸渍。

●包装

200L桶装、20L罐装

●ANTIRUSTTERAMI SC-W 的典型值

色相	ASTM	L1.0
密度	g/cm ³ (15℃)	0.801
运动粘度	mm ² /s 40℃	1.9
闪点 (COC)	℃	84
水置换性		及格
湿润试验	A 级 h	720 以上
防锈时间(目标)		2 周
涂膜的状态		半干燥 透明膜
膜厚	μ m	<1.0

※典型规格值在产品更新后不另行通知。

●保管注意事项

冬季寒冷场所放置时，添加成分中的一部分会析出形成雾状物，因此应尽量放置在室内保管。由添加成分产生的雾状物或分离物在室温下搅拌后即可使用。